

# Bruck Norcote

**Uso finale:** Magazines, catalogues, supplements, direct mail, inserts/flyers

Proprietà	ISO								
Grammatura	(ISO 536)	(g/m <sup>2</sup> )	51	54	57	60	65	70	80
Spessore	(ISO 534)	(µm)	47	49	51	52	56	60	67
Mano	(ISO 534)	(cm <sup>3</sup> /g)	0.92	0.91	0.89	0.87	0.86	0.86	0.84
Grado di Bianco D 65	(ISO 2470)	(%)	75	75	75	76	76	76	76
Bianchezza CIE	(ISO 11475)	(%)	71	71	71	71	72	73	74
Tonalità L D 65	(ISO 5631-2)	(D65/10°)	90	90	90	90	91	91	91
Tonalità A D 65	(ISO 5631-2)	(D65/10°)	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2
Tonalità B D 65	(ISO 5631-2)	(D65/10°)	1.5	1.5	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
Opacità	(ISO 2471)	(%)	90	91	92	92	93	93	95
Lucido (Lehman)	(ISO 8254-1) (Tappi T480)	(%)	47	48	50	54	56	58	58
Liscio PPS 10	(ISO 8791-4)	(µm)	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2

Pre-press dati	ISO								
CIE L*-value**	13655, M1	D50/2°	91	91	91	91	91	91	91
CIE a*-value**	13655, M1	D50/2°	0	0	0	0	0	0	0
CIE b*-value**	13655, M1	D50/2°	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5

**Raccomandata ICC-Profilo:** FOGRA 46L (PSO LWC Standard / ISO 12647-2:2013)

FAMIGLIA DI  
PRODOTTI:  
Norcote

METODO DI STAMPA :  
Heat set web offset

*Last Updated:  
February 2019*

FINITURA:  
Gloss

PRODUTTORE:  
Bruck

Norske Skog Bruck è  
certificata secondo lo  
schema:

Paper Profile  
PEFC  
FSC  
EU Ecolabel  
ISO 9001  
ISO 14001  
ISO 45001