

# Bruck Norcote Satin H

**Uso finale:** Magazines, catalogues, supplements, direct mail, inserts/flyers

Proprietà	ISO								
Grammatura	(ISO 536)	(g/m <sup>2</sup> )	54*	57*	60*	65*	70*	80*	
Spessore	(ISO 534)	(µm)	54	57	59	64	67	75	
Mano	(ISO 534)	(cm <sup>3</sup> /g)	1.00	1.00	0.98	0.98	0.96	0.94	
Grado di Bianco D 65	(ISO 2470)	(%)	76	76	76	76	76	76	
Bianchezza CIE	(ISO 11475)	(%)	73	73	73	73	73	73	
Tonalità L D 65	(ISO 5631-2)	(D65/10°)	90	91	91	91	91	91	
Tonalità A D 65	(ISO 5631-2)	(D65/10°)	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	
Tonalità B D 65	(ISO 5631-2)	(D65/10°)	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	
Opacità	(ISO 2471)	(%)	91	92	93	94	94	95	
Lucido (Lehman)	(ISO 8254-1) (Tappi T480)	(%)	20	25	28	33	35	36	
Liscio PPS 10	(ISO 8791-4)	(µm)	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	

Pre-press dati	ISO								
CIE L*-value**	13655, M1	D50/2°	91	91	91	91	91	91	
CIE a*-value**	13655, M1	D50/2°	0	0	0	0	0	0	
CIE b*-value**	13655, M1	D50/2°	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	

**Raccomandata ICC-Profilo:** FOGRA 46L (PSO LWC Standard / ISO 12647-2:2013)

FAMIGLIA DI  
PRODOTTI:  
Norcote

FINITURA:  
Silk

Norske Skog Bruck è  
certificata secondo lo  
schema:

METODO DI STAMPA :  
Heat set web offset

PRODUTTORE:  
Bruck

Paper Profile  
PEFC (ENG)  
FSC  
EU Ecolabel  
ISO 9001:2008  
ISO 14001:2004  
ISO 18001: 2007  
PEFC (DE)

*Last Updated:  
January 2019*