

Saugbrugs Nor Opaq Plus

Utilisation finale: Magazines, inserts, catalogues, direct mail and door drop.

Product Family: UMI

Caractéristiques de base	ISO								
Grammage	(ISO 536)	(g/m ²)	42*	45	47,4	51	54	57	60
Epaisseur	(ISO 534)	(µm)	53	55	55	57	58	60	62
Densité	(ISO 534)	(kg/m ³)	800	840	860	900	920	940	950
Main	(ISO 534)	(cm ³ /g)	1.2	1.15	1.15	1.15	1.1	1.1	1.1
Blancheur D65	(ISO 2470)	(%)	76	80	80	80	80	80	80
Blancheur CIE	(ISO 11475)	(%)	74	75	75	75	75	75	75
Luminance	(ISO 5631-2)	(D65/10°)	90	90	90	90	90	90	90
Valeur A	(ISO 5631-2)	(D65/10°)	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
Valeur B	(ISO 5631-2)	(D65/10°)	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5
Opacité	(ISO 2471)	(%)	91	92	93	94	95	96	97
Brillance Hunter	(ISO 8254-1)	(%)	20-25	20-25	20-25	20-25	20-25	20-25	20-25
Lissé (Rugosité) PPS 10	(ISO 8791-4)	(µm)	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7

FAMILLE DE
PRODUITS:
Nor

MÉTHODE
D'IMPRESSON:
Heatset & Rotogravure

CHARACTERIZATION
DATA:

Heatset: Fogra 41L
Gravure: ICC Paper
profile -
PSR_MF_V2_M1.icc

SURFACE:
Silk

PRODUCTEUR:
Saugbrugs

Norske Skog
Saugbrugs est certifié
selon:

Paper Profile
PEFC
FSC
EU Timber Regulation
ISO 50001: 2018
ISO 9001: 2015
ISO 14001: 2015
EU Ecolabel
Norske Skog Saugbrugs -
Carbon Footprint