

# Saugbrugs Nor Opaq Plus

**Utilisation finale:** Magazines, inserts, catalogues, direct mail and door drop.

**Product Family:** UMI

Caractéristiques de base	ISO								
Grammage	(ISO 536)	(g/m <sup>2</sup> )	42*	45	47,4	51	54	57	60
Epaisseur	(ISO 534)	(µm)	53	55	55	57	58	60	62
Densité	(ISO 534)	(kg/m <sup>3</sup> )	800	840	860	900	920	940	950
Main	(ISO 534)	(cm <sup>3</sup> /g)	1.2	1.15	1.15	1.15	1.1	1.1	1.1
Blancheur D65	(ISO 2470)	(%)	76	80	80	80	80	80	80
Blancheur CIE	(ISO 11475)	(%)	74	75	75	75	75	75	75
Luminance	(ISO 5631-2)	(D65/10°)	90	90	90	90	90	90	90
Valeur A	(ISO 5631-2)	(D65/10°)	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
Valeur B	(ISO 5631-2)	(D65/10°)	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5
Opacité	(ISO 2471)	(%)	91	92	93	94	95	96	97
Brillance Hunter	(ISO 8254-1)	(%)	20-25	20-25	20-25	20-25	20-25	20-25	20-25
Lissé ( Rugosité ) PPS 10	(ISO 8791-4)	(µm)	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7

FAMILLE DE  
PRODUITS:  
Nor

MÉTHODE  
D'IMPRESSON:  
Heatset & Rotogravure

CHARACTERIZATION  
DATA:

Heatset: Fogra 41L  
Gravure: ICC Paper  
profile -  
PSR\_MF\_V2\_M1.icc

SURFACE:  
Silk

PRODUCTEUR:  
Saugbrugs

**Norske Skog**  
Saugbrugs est certifié  
selon:

Paper Profile  
PEFC  
FSC  
EU Timber Regulation  
ISO 50001: 2018  
ISO 9001: 2015  
ISO 14001: 2015  
EU Ecolabel  
Norske Skog Saugbrugs -  
Carbon Footprint