

Saugbrugs Nor Opaq Plus

Uso finale: Magazines, inserts, catalogues, direct mail and door drop.

Product Family: UMI

Proprietà	ISO								
Grammatura	(ISO 536)	(g/m ²)	42*	45	47,4	51	54	57	60
Spessore	(ISO 534)	(µm)	53	55	55	57	58	60	62
Densità	(ISO 534)	(kg/m ³)	800	840	860	900	920	940	950
Mano	(ISO 534)	(cm ³ /g)	1.2	1.15	1.15	1.15	1.1	1.1	1.1
Grado di Bianco D 65	(ISO 2470)	(%)	76	80	80	80	80	80	80
Bianchezza CIE	(ISO 11475)	(%)	74	75	75	75	75	75	75
Tonalità L D 65	(ISO 5631-2)	(D65/10°)	90	90	90	90	90	90	90
Tonalità A D 65	(ISO 5631-2)	(D65/10°)	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
Tonalità B D 65	(ISO 5631-2)	(D65/10°)	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5
Opacità	(ISO 2471)	(%)	91	92	93	94	95	96	97
Lucido (Hunter)	(ISO 8254-1)	(%)	20-25	20-25	20-25	20-25	20-25	20-25	20-25
Liscio PPS 10	(ISO 8791-4)	(µm)	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7

FAMIGLIA DI
PRODOTTI:
Nor

METODO DI STAMPA :
Heatset & Rotogravure

CHARACTERIZATION
DATA:

Heatset: Fogra 41L
Gravure: ICC Paper
profile -
PSR_MF_V2_M1.icc

FINITURA:
Silk

PRODUTTORE:
Saugbrugs

Norske Skog
Saugbrugs è certificata
secondo lo schema:

Paper Profile
PEFC
FSC
EU Timber Regulation
ISO 50001: 2018
ISO 9001: 2015
ISO 14001: 2015
EU Ecolabel
Norske Skog Saugbrugs -
Carbon Footprint

Last Updated:

October 2020

Norske Skog ASA, PB 294 Skøyen, 0213 Oslo, Norway
Norske Skog ASA, Sjølyst plass 2, 0278 Oslo

Phone: +47 22 51 20 20

www.norskeskog.com
post@norskeskog.com