

Saugbrugs Nor Opaq

Utilisation finale: Magazines, inserts, catalogues, direct mail and door drop.

Product Family: UMI

Caractéristiques de base	ISO							
Grammage	(ISO 536)	(g/m ²)	42	45	47.4	50	52	57
Epaisseur	(ISO 534)	(µm)	53	55	55	56	57	60
Densité	(ISO 534)	(kg/m ³)	800	820	860	890	910	950
Main	(ISO 534)	(cm ³ /g)	1.25	1.22	1.16	1.12	1.10	1.05
Blancheur D65	(ISO 2470)	(%)	68	68	68	68	68	68
Blancheur CIE	(ISO 11475)	(%)	50	50	50	50	50	50
Luminance	(ISO 5631-2)	(D65/10°)	87	87	87	87	87	87
Valeur A	(ISO 5631-2)	(D65/10°)	-1.4	-1.4	-1.4	-1.4	-1.4	-1.4
Valeur B	(ISO 5631-2)	(D65/10°)	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
Opacité	(ISO 2471)	(%)	93	94	95	96	97	97
Brillance Hunter	(ISO 8254-1)	(%)	20-25	20-25	20-25	20-25	20-25	20-25
Lissé (Rugosité) PPS 10	(ISO 8791-4)	(µm)	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7

FAMILLE DE
PRODUITS:
Nor

MÉTHODE
D'IMPRESSON:
Heatset & Rotogravure

CHARACTERIZATION
DATA:

Heatset: Fogra 40L
Gravure: ICC Paper
profile -
PSR_MF_V2_M1.icc

SURFACE:
Silk

PRODUCTEUR:
Saugbrugs

Norske Skog
Saugbrugs est certifié
selon:

Paper Profile
PEFC
FSC
EU Timber Regulation
ISO 50001: 2018
ISO 9001: 2015
ISO 14001: 2015
EU Ecolabel
Norske Skog Saugbrugs -
Carbon Footprint