

Saugbrugs Nor Opaq

Uso finale: Magazines, inserts, catalogues, direct mail and door drop.

Product Family: UMI

Proprietà	ISO							
Grammatura	(ISO 536)	(g/m ²)	42	45	47.4	50	52	57
Spessore	(ISO 534)	(µm)	53	55	55	56	57	60
Densità	(ISO 534)	(kg/m ³)	800	820	860	890	910	950
Mano	(ISO 534)	(cm ³ /g)	1.25	1.22	1.16	1.12	1.10	1.05
Grado di Bianco D 65	(ISO 2470)	(%)	68	68	68	68	68	68
Bianchezza CIE	(ISO 11475)	(%)	50	50	50	50	50	50
Tonalità L D 65	(ISO 5631-2)	(D65/10°)	87	87	87	87	87	87
Tonalità A D 65	(ISO 5631-2)	(D65/10°)	-1.4	-1.4	-1.4	-1.4	-1.4	-1.4
Tonalità B D 65	(ISO 5631-2)	(D65/10°)	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
Opacità	(ISO 2471)	(%)	93	94	95	96	97	97
Lucido (Hunter)	(ISO 8254-1)	(%)	20-25	20-25	20-25	20-25	20-25	20-25
Liscio PPS 10	(ISO 8791-4)	(µm)	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7

FAMIGLIA DI
PRODOTTI:
Nor

METODO DI STAMPA :
Heatset & Rotogravure

CHARACTERIZATION
DATA:

Heatset: Fogra 40L
Gravure: ICC Paper
profile -
PSR_MF_V2_M1.icc

FINITURA:
Silk

PRODUTTORE:
Saugbrugs

Norske Skog
Saugbrugs è certificata
secondo lo schema:

Paper Profile
PEFC
FSC
EU Timber Regulation
ISO 50001: 2018
ISO 9001: 2015
ISO 14001: 2015
EU Ecolabel
Norske Skog Saugbrugs -
Carbon Footprint

Last Updated:

October 2020
Norske Skog ASA, PB 294 Skøyen, 0213 Oslo, Norway
Norske Skog ASA, Sjølyst plass 2, 0278 Oslo

Phone: +47 22 51 20 20

www.norskeskog.com
post@norskeskog.com