

Tasman Directory

Utilización final: Telephone directories, catalogues

Propiedad	ISO		
Gramaje	(ISO 536)	(g/m ²)	40
Espesor	(ISO 534)	(µm)	57.6
Rugosidad	(ISO 8791-4)	(µm)	4.2
Blancura D 65	(ISO 2470)	(%)	55
Tonalidad L D 65	(ISO 5631-2)	(D65/10°)	79.2
Tonalidad A D 65	(ISO 5631-2)	(D65/10°)	-0.4
Tonalidad B D 65	(ISO 5631-2)	(D65/10°)	1.6
Opacidad	(ISO 2471)	(%)	84

FAMILIA DE
PRODUCTOS:
Directory

SISTEMA DE
IMPRESIÓN:
Cold set web offset

ACABADO:
Matt

PRODUCTOR:
Tasman

Norske Skog Tasman
tiene la certificación:

FSC Chain of Custody
ISO 14001:2004
ISO 18001:2007
ISO 9001:2008
Wood Sourcing Policy