

# Tasman Directory

Utilisation finale: Telephone directories, catalogues

Caractéristiques de base	ISO		
Grammage	(ISO 536)	(g/m <sup>2</sup> )	40
Epaisseur	(ISO 534)	(µm)	57.6
Rugosité	(ISO 8791-4)	(µm)	4.2
Blancheur D65	(ISO 2470)	(%)	55
Luminance	(ISO 5631-2)	(D65/10°)	79.2
Valeur A	(ISO 5631-2 )	(D65/10°)	-0.4
Valeur B	(ISO 5631-2)	(D65/10°)	1.6
Opacité	(ISO 2471)	(%)	84

FAMILLE DE  
PRODUITS:  
Directory

MÉTHODE  
D'IMPRESSON:  
Cold set web offset

SURFACE:  
Matt

PRODUCTEUR:  
Tasman

Norske Skog Tasman  
est certifié selon:

FSC Chain of Custody  
ISO 14001:2004  
ISO 18001:2007  
ISO 9001:2008  
Wood Sourcing Policy