

# Saugbrugs NorSC Lite

**Uso finale:** Magazines, inserts, catalogues, direct mail and door drop.

| Proprietà            | ISO          |                      |      |      |      |      |      |  |
|----------------------|--------------|----------------------|------|------|------|------|------|--|
| Grammatura           | (ISO 536)    | (g/m <sup>2</sup> )  | 42   | 45   | 47.4 | 52   | 56   |  |
| Spessore             | (ISO 534)    | (µm)                 | 44   | 45   | 46   | 48   | 49   |  |
| Densità              | (ISO 534)    | (kg/m <sup>3</sup> ) | 980  | 1015 | 1030 | 1080 | 1140 |  |
| Mano                 | (ISO 534)    | (cm <sup>3</sup> /g) | 1.03 | 1.01 | 0.97 | 0.92 | 0.88 |  |
| Grado di Bianco D 65 | (ISO 2470)   | (%)                  | 69   | 69   | 69   | 69   | 69   |  |
| Bianchezza CIE       | (ISO 11475)  | (%)                  | 52   | 52   | 52   | 52   | 52   |  |
| Tonalità L D 65      | (ISO 5631-2) | (D65/10°)            | 88   | 88   | 88   | 88   | 88   |  |
| Tonalità A D 65      | (ISO 5631-2) | (D65/10°)            | -1.4 | -1.4 | -1.4 | -1.4 | -1.4 |  |
| Tonalità B D 65      | (ISO 5631-2) | (D65/10°)            | 4.3  | 4.3  | 4.3  | 4.3  | 4.3  |  |
| Opacità              | (ISO 2471)   | (%)                  | 89   | 90   | 91   | 93   | 94   |  |
| Lucido (Hunter)      | (ISO 8254-1) | (%)                  | 35   | 38   | 41   | 43   | 44   |  |
| Liscio PPS 10        | (ISO 8791-4) | (µm)                 | 1.3  | 1.2  | 1.2  | 1.1  | 1.1  |  |

FAMIGLIA DI  
PRODOTTI:

METODO DI STAMPA :  
Heatset & Rotogravure  
Characterization data:  
Fogra 40

*Last Updated:  
May 2019*

FINITURA:  
SC

PRODUTTORE:  
Saugbrugs

Norske Skog  
Saugbrugs è certificata  
secondo lo schema:

Paper Profile  
PEFC  
FSC  
EU Timber Regulation  
ISO 50001: 2011  
ISO 9001: 2015  
ISO 14001: 2015  
EU Ecolabel  
click here to see a few of our  
customers who are currently  
benefiting from Norsc Lite  
EU Timber Regulation